

## Zigger 65 Всесезонная пистолетная монтажная пена



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
850	баллон	12	780

### Область применения

Может быть применима для следующих целей:

- \* для тепловой изоляции пространств между оконной коробкой и кладкой
- \* для заделки разнообразных пустот и сквозных трещин, при условии учета конструктивных особенностей
- \* для изоляции линий горячего и холодного водопровода.

### Ограничения применения

ZIGGER 65 Всесезонная монтажная пена не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам

### Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до + 30°C

### Описание продукта

Всесезонная пистолетная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, предназначенную для применения с помощью монтажного пистолета. Объемный выход сформированной пены из упаковки составляет до 65 литров. Под воздействием влаги воздуха или введенной влаги продукт превращается в полутвердую эластичную полиуретановую пену.

### Основные свойства

- Пригодность применения при температуре продукта до -5°C и температуре окружающей среды до -10°C
- \* хорошая адгезия к многим поверхностям без применения грунтов
- \* стойкость к старению
- \* стойкость к воздействию кислот и щелочей
- \* максимально высокий объемный выход пены
- \* возможность точной настройки пистолета при регулировке интенсивности пенной струи
- \* оптимальные теплоизоляционные свойства.

### Способ применения

Перед присоединением к монтажному пистолету упаковку 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся при хранении пропеллент гомогенно распределился в продукте. Сняв колпачок, присоединить к пистолету легким закручиванием до упора переходное устройство черного цвета. При этом упаковку не наклонять и не крутить. Привести в действие рукоятку выпускного устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью дозирующего болта установить желаемую интенсивность струи пены. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. При температуре окружающей среды выше 0°C покрываемые пеной части увлажнить водой; при температуре ниже 0°C не увлажнять, так как образовавшаяся ледяная корка будет влиять на адгезию пены. Пустоты заполнить монтажной пеной не более чем на 1/3, так как потом объем пены увеличивается в несколько раз. После отверждения излишки пены обрезать. При ежедневном использовании средства упаковку оставить прикрепленной к пистолету. Выступивший остаток пены на сопле пистолета и свежие загрязнения пеной удалить очистителем для монтажной пены ZIGGER. После окончания работы для сохранности выпускного устройства дозирующий винт полностью закрутить. При длительном перерыве пистолет промыть очистителем монтажной пены ZIGGER. Флакон с очистителем держать прикрепленным к пистолету до следующего применения.