

Sturm Silicon Санитарный Силиконовый герметик



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
260	картридж	20	2160

Ограничения применения

STURM Silicon Санитарный не применим для уплотнения и герметизации поверхностей из полиэтилена, пластиковых пленок или таких материалов, которые могут реагировать с уксусной кислотой, выделяющейся в процессе сшивания. Не окрашивается!

Не применим при оборудовании аквариумов, витрин, витрин-холодильников, а также там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. Не пригоден для эластического уплотнения в строительстве высотных сооружений, а также для заделки мрамора и натурального камня. В основном, уплотняющую массу не следует вносить в места, где возможно сильное истирающее воздействие.

Описание продукта

STURM Silicon Санитарный представляет собой универсальный силиконовый герметик ацетатного сшивания, который под влиянием воздушной влаги быстро твердеет и превращается в мягкоэластичное вещество. STURM Silicon Санитарный является продуктом многостороннего применения в интерьере и пригоден для эластической герметизации и склеивания в быту и для ремонта в помещениях повышенной влажности.

Основные свойства

- * содержит антигрибковые добавки
- * обладает адгезией без применения грунтов к стеклу, керамике, пластику и др. непористым поверхностям.
- * устойчив к воздействию воды, кислот, щелочей, стиральных моющих средств.

Область применения

STURM Silicon Санитарный применим для работ по склеиванию, герметизации и заделке швов в следующих областях:

- * сантехническое оборудование
- * бассейны и бани
- * кухни

Способ применения

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию. Для обезжиривания основания поверхность протереть ветошью, смоченной, напр., KIM TEC Montagereiniger, а затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, без примесей масла, воздуха. При заделке швов в области сантехники необходимо избегать трехкантового склеивания. При необходимости следует в шов вложить наполнитель – пенопластовый жгут круглой формы. Необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен. При затирке образуется интенсивный контакт между уплотнителем и поверхностью сцепления. Затирку поверхности уплотнителя необходимо проводить до образования пленки, лучше всего при помощи шпателя.

Хранение и срок годности

Срок годности – 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°C до + 50°C

Sturm Silicon Санитарный

Санитарный силикон

Технические характеристики

Время пленкообразования*	12 мин.
Без отлипа*	около 30 мин.
Скорость сшивания*	1 день около 2,0 мм 3 дня около 4,0 мм 7 дней около 8,0 мм
Температура применения	от +5°C до + 35°C

* При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%