Sturm Acryl
Акриловый герметик

емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на подонне,шт.
260	картридж	20	2160

Ограничения применения

STURM Acril не применим для уплотнения швов или склеивания деталей в местах, где ожидается длительная нагрузка воды. Заделку швов или склеивание нельзя проводить во время дождя. После нанесения продукта швы и склеенные места должны быть защищены от дождя не менее 6-ти часов.

Хранение и срок годности

Срок годности – 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до + 30°C

Описание продукта

STURM Acril представляет собой пластический, эластический, легко применяемый однокомпонентный герметик, пригодный для уплотнения различных материалов. STURM Acril разработан на основе высококачественной акриловой дисперсии с добавкой компонента, снижающего температуру замерзания.

Основные свойства

STURM Acril представляет собой пластический, эластический, легко применяемый однокомпонентный герметик, пригодный для уплотнения различных материалов. STURM Acril разработан на основе высококачественной акриловой дисперсии с добавкой компонента, снижающего температуру замерзания.

Область применения

STURM Acril применим для работ по склеиванию, заполнению и герметизации швов в следующих областях:
* трещины на деревянных изделиях
* соединительные швы
* швы на подоконниках, ступенках, стенах и крышах
* склеивание пенобетонных блоков
* заделочные работы в помещениях

Способ применения

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию.
Для обезжиривания основания поверхность протереть ветошью, смоченной, например, KIM TEC Montagereiniger, а затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, без примесей масла, воздуха. Ширина шва должна учитывать ожидаемую подвижность стыкуемых деталей. Размеры шва должны составлять минимально 6x6 мм и максимально 25x20 мм. Пористые и сильно впитывающие поверхности должны предварительно обрабатываться средством ACRYL, разбавленным водой (состав: 1 часть Acryl: 10 частей воды). При заполнении забутовочным материалом (пенопластом или поропластом) при нанесении уплотнителя необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен. При затирке образовывается интенсивный контакт между уплотнителеми поверхностью сцепления. Затирку поверхности уплотнителя необходимо проводить до образования пленки.

Sturm Acryl
Акриловый герметик

Технические характеристики

Время пленкообразования*	ок. 10-20 мин.
Скорость отвердения*	0,5 –1,0 мм/день
Температура применения	+5 °C до + 50 °C

* При температуре от +23 °C и 50 % относительной влажности воздуха

Механические свойства

Твердость по Шору А (ISO868)	
Общая деформация	6%
Е-модуль при 100% разрывном удлинении	0,31 ± 0,02 N/mm2
Термостойкость	-25 до +80 °C
Изменение объема после полного отвердения	–12 ± 2%