ZIGGER

ZIGGER “Монтажный клей”

	вес, гр.	упаковка	в коробке, шт.	на поддоне, шт.
ZIGGER “Монтажный клей”	450	картридж	20	2160

Ограничения по применению

ZIGGER “Монтажный клей” не применим при температуре ниже +5°С. **ZIGGER “Монтажный клей”** не применим для герметизации соединительных и деформационных швов.

Хранение и срок годности

Срок годности – 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от + 5ºС до + 35ºС.

Описание

ZIGGER “Монтажный клей” – это пастообразный специальный клей на основе высококачественного и безвредного сырья. **ZIGGER “Монтажный клей”**– однокомпонентный продукт, без органических растворителей.

Основные свойства

ZIGGER “Монтажный клей” особенно пригоден для долговечного склеивания следующих материалов:

* дерева, неотполированного камня, бетона, штукатурки, керамики, облицовочных плиток, кладки, полистирола и т.д.
* для прикрепления декоративных орнаментов из полистирола и других пенопластов к штукатурке, дереву, обоям.
* для заделки неровностей склеиваемых заготовок.

Область применения

* Для склеивания деревянных строительных деталей при столярных работах
* В строительных работах при нанесении декоративных орнаментов из гипса или украшений, для прикрепления реек и склеивания деревянных изделий
* Для приклеивания обоев, в малярных работах, исправления дефектов в штукатурке, быстрой заделки гнезд под вставные шипы
* В интерьерах, для приклеивания панелей, облицовочных плиток для стен, покрывных плит из пенопласта и плинтусов.

ZIGGER “Монтажный клей” рассчитан на склеивание деталей в жесткую и неподвижную связь. Нанесение клея на влажную поверхность возможно с учетом ее дальнейшего высыхания. Отвердение **ZIGGER “Монтажный клей”** происходит в результате потери влаги. Хорошая вентиляция и отвод влаги способствуют быстрому отвердению. При склеивании двух основ, не впитывающих влагу, образуется незначительная поверхность соприкосновения с воздухом. Это может значительно замедлить процесс отвердения.

Способ применения

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию. Поверхность обезжирить, а затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, **без примесей масла**, воздуха. Расстояние между склеиваемыми поверхностями не может превышать 15 мм. Если расстояние больше, ее необходимо уменьшить деревянными вставками. Клей наносить на одну сторону. Склеиваемые части необходимо точно соединить и зафиксировать. Не трогать до отвердения клея. После этого фиксирующие приспособления можно снять. Во время отвердения склеиваемые части не могут подвергаться воздействию воды (дождя). После полного отвердения **ZIGGER “Монтажный клей”** можно окрашивать.

ZIGGER «Монтажный клей»

Технические данные

Без отлипа при 20°С	около 15 мин
Температура применения	от + 5°С до + 50°С
Термостойкость	от минус 25°С до +120°С