

PRODUCT DATA SHEET

Sika® Backer Rod Fire

ОГНЕСТОЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА

ОПИСАНИЕ

Sika® Backer Rod Fire это материал из минеральной ваты, покрытый стекловолокнистой нитью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Sika® Backer Rod Fire предназначен для огнестойкого уплотнения швов в горизонтальных и вертикальных строительных конструкциях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота применения
- Адаптирует неровности швов
- Низкое потребление воды

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ/СТАНДАРТЫ

- Проверено в соответствии с EN 1366-4 в сочетании с SikaHyflex®-250 Facade
- Проверено в соответствии с EN 13501-2 в сочетании с SikaHyflex®-250 Facade

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Минеральная вата, покрытая стекловолокнистой нитью	
Упаковка	Коробка с 1 рулоном 20 м	
Внешний вид / Цвет	Круглый профиль, поставляемый в рулонах	
Срок хранения	Sika® Backer Rod Fire имеет срок хранения 36 месяцев с даты изготовления, если он хранится в неповрежденной, оригинальной, герметичной упаковке, при соблюдении условий хранения.	
Условия хранения	Sika® Backer Rod Fire необходимо хранить в сухих местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и замерзания, при температуре от +5 °C до +25 °C.	
Плотность	~250 кг/м ³	(EN 1602)
Размеры	Для определения размеров см. отчет по классификации EN 13501-2. Чтобы выбрать правильный диаметр Sika® Backer Rod Fire обратитесь к таблице ниже:	
	Ширина шва	Размер Sika® Backer Rod Fire
	10–12 мм	15 мм
	12–15 мм	20 мм
	15–25 мм	30 мм
	25–35 мм	40 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реакция на горение	A1	(EN 13501-1)
--------------------	----	--------------

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Sika® Backer Rod Fire должен быть вдавлен в шов с тупым инструментом. Чтобы достичь максимальной огнестойкости между двумя частями Sika® Backer Rod Fire и в углах, Sika® Backer Rod Fire должен быть плотно установлен в шов. После того, как Sika® Backer Rod Fire установлен на место, остаточный зазор должен быть запечатан с помощью SikaHyflex®- 250 Facade. Информацию о совместных измерениях см. в отчете об оценке EN 13501-2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- EN 13501-2 классификационный отчет в сочетании с (SikaHyflex®-250 Facade)
- Брошюра решений компании Sika по противопожарной защите

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Sika® Backer Rod Fire используется в сочетании с SikaHyflex®-250 Facade.
- Необходимо соблюдать ограничения в отношении размеров и конфигурации, описанных в классификационном отчете EN 13501-2.
- Sika® Backer Rod Fire используется только профессиональными аппликаторами.

ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Все технические данные, приведённые в данном описании, получены в ходе лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных правил, заявленные эксплуатационные характеристики данного продукта могут варьироваться от страны к стране. Ознакомьтесь с местным техническим описанием продукта для точного определения его эксплуатационных характеристик.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Подробная информация по охране труда и технике безопасности, а также по хранению и утилизации содержится в паспорте безопасности продукта, включающем данные о физических, токсикологических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию, относящуюся к безопасности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНЕЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов, при правильном хранении и применении при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Потребитель данных материалов должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право вносить изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителям надлежит обращаться к самому последнему выпуску технического описания конкретного продукта, копии которого предоставляются по требованию.

Sika Services AG



SikaBackerRodFire_en_(01 / 2016)_1_1.pdf

PRODUCT DATA SHEET

Sika® Backer Rod Fire

January 2016, Version 01.01

ID Nr: 020516030000000032