

# AKFIX D3 КЛЕЙ ПВА

## Описание

Akfix D3 - готовый к использованию, высокопрочный водостойкий клей ПВА на основе гомополимерной эмульсии поливинилацетата. Класс водостойкости D3.

## Свойства

- Водная основа, быстрое высыхание
- Водостойкий, класс D3
- Во время хранения выдерживает 1 цикл замораживания до -20°C
- Высокая прочность склеивания мягких и твердых пород древесины
- Не окрашивает древесину
- Образует твердый, эластичный, прозрачный клеевой шов
- Для внутренних и наружных работ

## Область применения

- Столярные работы: изготовление и ремонт окон и дверей, кухонной и ванной мебели.
- Склеивание слоистых плит и шиповых соединений.
- Монтаж паркетных и ламинатных напольных покрытий, приклеивание линолеума к различным основаниям.
- Приклеивание картона, бумаги, кожи, поролона, тканей, керамики, камня, плитки и многих других материалов.
- Можно использовать в качестве добавки к цементным и известковым растворам для повышения их влагостойкости, прочности, эластичности.

## Рекомендации по применению

Не добавляйте воды. Тщательно размешайте перед использованием. Поверхности должны быть очищены от пыли и других загрязнений. Температура применения - не ниже +10°C. Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью и прижать. Поверхности не должны быть влажными или мокрыми. Максимально допустимая влажность древесины 15%. В случае транспортировки или хранения клея при отрицательных температурах перед применением его необходимо выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

## Технические свойства

Основа	Винилацетатный полимер
Внешний вид	Белая паста
Плотность	1,05 г/мл
Содержание твердых веществ	54 ± 1 %
Оптимальное содержание влаги в древесине	8-12%, при повышенной влажности увеличится
Время образования поверхностной пленки	время склеивания мин. 10 мин (при +20°C)
Вязкость	14400 ± 800 сП при +20°C (шпиндель №6, 20 об/мин)
pH	5-6
Давления склеивания для твердых пород древесины	9-12 кг/см
Класс водостойкости	D3
Расход клея	70-130 г/м



**ОТЛИЧНО КЛЕИТ  
БЫСТРО СХВАТЫВАЕТСЯ  
УДОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ**

## Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix D3	500 г	Пластиковая банка	12

Срок годности 12 месяцев, при условии хранения в плотно закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

## Ограничения и безопасность

- Полная водостойкость достигается через 7 дней.
- Перед использованием продукт следует тщательно перемешать.
- Не рекомендуется добавлять воду в клей.
- Не смешивайте с другими клеями.
- Беречь от замерзания.

## Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.