

# AKFIX HB260 КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

## Описание

Akfix HB260 — однокомпонентный универсальный эластичный клей для напольных покрытий, основанный на гибридной технологии. Благодаря гибридной технологии он не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Обеспечивает исключительные характеристики на планочном и мозаичном паркете, паркетных полах, полах из инженерной доски, приклеивании фанеры. Имеет хорошую адгезию с пористым и непористым основанием.

## Свойства

- Однокомпонентный.
- Нетоксичен и экологичен и без запаха.
- Удобен при нанесении.
- Длительный срок службы.
- Отлично подходит для систем «теплый пол».
- Совместимость с большинством видов напольных покрытий.
- Эластичный, не подвержен усадке.
- Компенсирует напряжения между основанием и покрытием.
- Быстрое склеивание.
- Не содержит растворителей, изоцианатов и воды.
- Соответствует или превосходит требования следующих спецификаций:
  - Требования VOC для класса A+
  - Соответствует требованиям по выбросам VOC
  - Строительный продукт, прошедший испытания на выбросы в соответствии с DIBt



**УДОБНЫЙ В  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ**

## Область применения

- Идеально подходит для склеивания различных типов полов:
  - полосовой и мозаичный паркет,
  - дощатые полы,
  - многослойная паркетная/инженерная доска,
  - фанера, ДСП, OSB, пробковой подложки.
- Также можно приклеивать различные деревянные изделия, натуральный камень, гранит и т. д.

## Рекомендации по применению

Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая, чистая, гладкая, без пыли и неровностей. Откройте ведро и разрежьте пакет из алюминиевой фольги. Ни в коем случае не разбавляйте клей. Для обеспечения хороших технологических свойств минимальная температура клея должна составлять не менее 15°C. Нанесите клей зубчатым шпателем. Время работы около 30 мин. при 23°C, 50 % относительной влажности. Следите за тем, чтобы клей смачивал поверхность равномерно. Клей отверждается под воздействием влаги, поэтому для обеспечения правильного высыхания необходима достаточная влажность воздуха. После вскрытия пакета из фольги продукт должен быть использован в течение короткого времени.

Незатвердевший клей можно убрать тряпкой. После затвердевания его можно очистить механическим способом. Ходить по паркету можно через 24 часа. Следуйте рекомендациям производителя деревянных напольных покрытий относительно особых мер предосторожности во время укладки.

## Технические свойства

Основа	Гибрид полимера
Система отверждения	Влажность воздуха
Плотность	1.46 ± 0.03 г/мл
Вид/Цвет	Однородная паста / Бежевый
Время образования пленки	40±10 (23°C, 50% R.H.)
Скорость отверждения	Мин. 2,5 мм/день (23°C, 50% R.H.)
Провисание (ISO 7390)	Отсутствует
Твердость по шору А (ISO 868)	40-50
Относительное удлинение при разрыве % (ISO 37)	Мин. 150%
Потеря объема (EN ISO 10563)	<3%
Предел прочности (ISO 37)	Мин. 1,5 Н/мм <sup>2</sup>

## Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix HB260	8 кг	Пакет из алюминиевой фольги в пластиковом ведре	4
Akfix HB260	15 кг		4

Хранить в сухом и прохладном месте в герметичной упаковке. Срок годности составляет 6 месяцев при хранении при температуре от +5°C до +25°C в закрытой упаковке.

## Ограничения и безопасность

- Не укладывайте напольное покрытие на клей, если образовалась пленка.
- Не наносите на замерзшие поверхности или стоячую воду.
- Не используйте на влажных, загрязненных или рыхлых поверхностях.

## Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.