

AKFIX AC605 ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Описание

Akfix AC605 – однокомпонентный универсальный акриловый герметик для заполнения трещин и стыков в статичных соединениях. Для внутренних и наружных работ.

Свойства

- Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов.
- Имеет очень низкое содержание летучих органических соединений (VOC).
- Легко поддается окраске, совместим с большинством красок.
- Легко наносится и очищается.
- Водонепроницаем после отверждения.
- Не содержит растворителей.
- Без запаха.
- Соответствует или превышает требования следующих спецификаций:
 - Французский стандарт VOC класс A+ по содержанию летучих органических соединений (VOC).
 - Сертификат CE в соответствии с EN 15651 для фасадов, остекления и гигиены.
 - LEED credit EQc4.1 “ Продукция с низким уровнем выбросов ” SCAQMD правило 1168 по содержанию летучих органических соединений (VOC).

Область применения

- Может использоваться на всех пористых поверхностях, таких как: кирпич, бетон, штукатурка, дерево и т. д.
- Заполнение трещин и швов, не обладающих подвижностью, при внутренних и наружных работах.
- Заполнение швов, стыков и трещин в стенах, на потолках, в деревянных конструкциях, в примыканиях дверей, окон, подоконников и т. д.

Рекомендации по применению

Швы должны быть очищены от пыли, масел и ржавчины. Для непористых поверхностей не требуется грунтовка. На пористых поверхностях, таких как: бетон, камень, цемент и штукатурка, допускается нанесение грунтовки (смесь одной части акрилового герметика и 4-5 частей воды). Минимальная/максимальная ширина шва - 5 мм / 25 мм. Рекомендуемое соотношение глубины/ширины соединения - 1 к 2. Температура применения от +5°C до +35°C. Сразу же после нанесения разгладьте герметик влажным пальцем или мокрым инструментом. Избыточный герметик можно удалить влажной тканью. Не допускайте воздействие воды на шов в течение не менее двух часов. Отвержденный герметик можно удалить механическим способом.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

Ширина шва	5 мм	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм
Глубина шва	3 мм	5 мм	8 мм	10 мм	12 мм
Расход /310 мл	20 м	6 м	2,5 м	1,5 м	1 м



**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
МНОГОЦЕЛЕВОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ**

Технические свойства

Цвет	Белый
Основа	Акриловая дисперсия
Система отверждения	За счет испарения влаги
Консистенция	Пастообразная
pH	7 - 9
Плотность	1.62 ± 0.03 г/см ³ (ASTM D 1875)
Время образования пленки	50 ± 20 минут (ASTM C 679)
Скорость отверждения	2 мм/сутки (23°C и 50% R.H)
Твердость по Шору А	40 - 70
Предельное удлинение	≥ 100%
Термостойкость	от -10°C до +80°C
Температура применения	от +5°C до +40°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке	Кол-во коробок на паллете
Akfix AC605	310 мл	Картридж	12	140

Срок годности 18 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности.
- Не следует наносить в швы, постоянно находящиеся в контакте с водой.
- Не применять в случае риска дождя или заморозков.
- При низких температурах и высокой влажности процесс отверждения замедляется.
- Предохраняйте картридж от замерзания.
- Не является эластичным, поэтому не применим в компенсационных и деформационных швах.

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия применяется в контексте действующих нормативных актов и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.