



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА TACK-R PU COAT 710



TACK-R SYSTEM


Жидкая однокомпонентная полиуретановая смола на базе ароматических изоцианатов. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха. Обладает отличной адгезией к пористым основаниям. После отверждения она образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для гидроизоляции:

-  кровли (битумные мембраны с посыпкой),
-  террас, балконов,
-  плит из конструкционного бетона и бетонных стен.

СВОЙСТВА



Высокая эластичность, можно использовать для заделки трещин



Водостойкость, устойчивость к УФ излучению, устойчив к не интенсивным пешим нагрузкам



Отличная адгезия



Простое нанесение - готовый к применению однокомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ

Мастику Tack-R PU COAT 710 необходимо наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Перед использованием аккуратно перемешайте до образования однородной массы. При необходимости мастику можно разбавить ксилолом на 10%.

Во время нанесения необходимо контролировать точку росы и температуру. Температура нанесения: от +5°C до +30 °C. При температуре ниже 15°C перед нанесением рекомендуется выдержать мастику в теплом помещении в течение 24 часов, а также использовать ускоритель отверждения.

Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше температуры точки росы.



Перед применением ознакомиться с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной, без осыпающихся частиц. Можно наносить непосредственно на деревянные поверхности.

Бетонные основания необходимо покрыть грунтовкой Tack-R PU Primer C, маленькие трещины и швы необходимо заполнить полиуретановым герметиком TYTAN Professional PU40.

Расход

Стандартный расход составляет 0,7–0,9 кг/м² на 1 слой в зависимости от качества поверхности. Обычно требуется нанесение двух слоев.

Работы после нанесения

Очистите инструменты ацетоновым или кетоновым растворителем. Распылитель необходимо очистить в соответствии с инструкциями производителя. Смотрите паспорт безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ	
Консистенция	Жидкий
Цвет	Серый
Плотность, *г/см ³	1,4
Вязкость *мПа·с при 20 °C	4000–7000
Содержание нелетучих веществ *%+	85–90
Время отверждения *ч+	8–9
СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ	
Твердость (по Шору А)	50–60
Водопаропроницаемость	μ>1000 (EN 1931) 20 г/м ² в сутки
Макс. удлинение *%+	500–600
Предел прочности на разрыв *МПа+	3,0

Испытание проводилось при 23°C и относительной влажности 50%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить продукт в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +30°C, защищать от перегрева. Перед использованием необходимо предварительно подготовить продукт, оставив его на 24 часа при комнатной температуре.