

Sturm Silicon Силиконовый герметик



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
260	картридж	20	2160

Ограничения применения

STURM Silicon не применим для уплотнения и герметизации поверхностей из полиэтилена, пластиковых пленок или таких материалов, которые могут реагировать с уксусной кислотой, выделяющейся в процессе сшивания. Не окрашивать! Не применим при оборудовании аквариумов, витрин, витрин-холодильников, а также там, где возможен контакт с пищевыми продуктами. Sturm Silicon не пригоден для эластического уплотнения в строительстве высотных сооружений, а также для заделки мрамора и натурального камня. В основном, уплотняющую массу не следует вносить в места, где возможно сильное истирающее воздействие. Беречь от детей!

Описание продукта

Sturm Silicone представляет собой универсальный силиконовый герметик многостороннего применения на основе ацетатной системы вулканизации, который под влиянием воздушной влаги быстро твердеет и образует эластичный и водосточный шов. Sturm Silicon является продуктом многостороннего применения и пригоден для эластической герметизации снаружи и внутри помещений, в быту и для ремонтных работ.

Основные свойства

- * обладает адгезией без применения грунтов к стеклу, керамике, стеклоподобным поверхностям, анодированному алюминию, окрашенным поверхностям и т.п.
- * можно применять для стекольных работ
- * содержит антигрибковые добавки, поэтому его можно применять для санитарных работ во влажных помещениях.

Область применения

Sturm Silicon применим для работ по склеиванию, герметизации и заделке швов в следующих областях:

- * сантехническое оборудование
- * ремонт и судостроение
- * ремонт и уход за транспортными средствами.

Способ применения

Поверхность основания должна быть сухой и чистой, без пыли, жировых и других загрязнений, которые могли бы влиять на адгезию. Для обезжиривания основания поверхность протереть ветошью, смоченной, например, KIM TEC Montagereiniger, а затем вытереть насухо. Пыль удалить с помощью сжатого, без примесей масла, воздуха. При необходимости следует в шов вложить наполнитель – пенопластовый жгут круглой формы. Необходимо соблюдать, чтобы шов был полностью заполнен. При затирке образовывается интенсивный контакт между уплотнителем и поверхностью сцепления. Затирку поверхности уплотнителя необходимо проводить до образования пленки, лучше всего при помощи шпателя. Применять в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение и срок годности

Срок годности – 24 месяца при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°C до + 50°C

Sturm Silicon Санитарный

Санитарный силикон

Технические характеристики

Время пленкообразования*	около 12 мин.
Без отлипа*	около 30 мин.
Скорость сшивания*	1 день около 2,0 мм 3 дня около 4,0 мм 7 дней около 8,0 мм
Температура применения	от +5°C до + 35°C

* При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%