

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikacryl®-624 Fire

ОГНЕСТОЙКИЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК / ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ ПОЛА И СТЕН

ОПИСАНИЕ

Sikacryl®-624 Fire - однокомпонентный, огнестойкий акриловый герметик / покрытие для крупных стыков в полах и примыканий полов и стен в сочетании с минеральной ватой.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обеспечивает характеристики огнестойкости примыканий пола и стен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно заливать, напылять или наносить кистью
- Звукоизоляция при использовании с минеральной ватой
- Огнестойкость до 3 часов в сочетании с минеральной ватой

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- CE Маркировка и декларация свойств ETA 18/1050, основанный на EAD 350141-00-1106:2017 огнестойкие герметики, линейные швы

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Акрил на водной основе	
Упаковка	Ведро 20 кг	
Внешний вид / цвет	Белый	
Срок годности	12 месяцев с даты производства	
Условия хранения	В невскрытой и неповреждённой заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C.	
Плотность	~1,35 кг/л	(ISO 1183-1)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура эксплуатации	От -20 °C до +70 °C
Огнестойкость	Обратитесь к руководству по пассивной противопожарной защите Sika или в техническую поддержку Sika за подробной информацией и сертификатами.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~2,8 кг/м ² Эти данные теоретические и могут не соответствовать реальным условиям из-за пористости основания, вариации толщины слоя, по причине отходов и т.п.
Толщина слоя	2 мм (мокрая плёнка)
Температура воздуха	+5 °C min. / +40 °C max.
Температура основания	От +5 °C до +40 °C, минимум на 3 °C выше температуры точки росы

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Основание должно быть чистым, сухим и однородным, без масел, жира, пыли и рыхлых частиц. Краску, цементное молочко и другие слабо держащиеся частицы и загрязнения необходимо удалить.

Sikacryl®-624 Fire обладает высокой адгезией без использования грунтовок и активаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обратитесь к руководству по пассивной противопожарной защите Sika или в техническую поддержку Sika за подробной информацией и сертификатами.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования очистить все инструменты и оборудование при помощи воды. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технический регламент: Sikacryl®-624 Fire
- Руководство по противопожарной пассивной защите Sika
- Сертификаты по огнестойкости

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Следует учитывать ограничения, касающиеся размеров и конфигурации, описанные в соответствующих отчетах по классификации огнестойкости.
- Не используйте Sikacryl®-624 Fire в качестве герметика для стекла, швов в полах, санитарных швов, на натуральном камне.
- Не используйте Sikacryl®-624 Fire на битумных основаниях, натуральном каучуке, EPDM-каучуке или на любых маслянистых материалах, материалах с эмиссией пластификаторов или растворителей.
- Не используйте Sikacryl®-621 Fire для швов постоянно контактирующих или находящихся под водой.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikacryl®-624 Fire

Сентябрь 2019, Версия 02.01

020515110000000001

Sikacryl-624Fire-ru-RU-(09-2019)-2-1.pdf