

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Separol®-600

Смазка для форм и опалубки с антикоррозионным эффектом

ОПИСАНИЕ

Sika® Separol®-600 – готовая к применению смазка для форм и опалубки с антикоррозионным эффектом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Separol®-600 применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки и обеспечивает превосходное разделение опалубки и бетона, защищая стальные поверхности от коррозии. Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Sika® Separol®-600 может использоваться для всех типов форм и опалубки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение качества лицевой поверхности
- Лёгкая распалубка
- Отличное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Отсутствие ржавых пятен на конструкциях и опалубке
- Защита опалубки от преждевременного износа и коррозии

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Модифицированные масла
Упаковка	Контейнеры по 900 кг, бочки по 190 кг
Внешний вид / цвет	Жидкость желтоватого цвета
Срок годности	36 месяцев в заводской упаковке
Условия хранения	Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -10°C до +35°C
Плотность	0,83 - 0,88 кг/дм ³ (при 20°C)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~80 м ² /л для неабсорбирующей опалубки
--------	--

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Информация по использованию данного материала, условия складирования, требования по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал. Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Sika® Separol®-600 наносится тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки с помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью Sika® Separol®-600 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой. При нанесении смазки на сильновпитывающие основания может потребоваться повторная обработка. Время с момента нанесения смазки на впитывающие типы опалубки (дерево, неламинированная фанера и пр.) до момента укладки бетонной смеси должно быть ограничено 30 минутами. При нанесении смазки на невпитывающие типы опалубки время ограничивается только условиями производства, и принимается из условия сохранения чистоты обработанной поверхности.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется применять Sika® Separol®-600 при использовании ТО или ТВО в технологическом процессе производства изделий.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® Separol®-600
Август 2020, Версия 01.02
02140502100000304

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

SikaSeparol-600-ru-RU-(08-2020)-1-2.pdf

