

AKFIX HM208 ТЕРМОКЛЕЙ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Описание

Akfix HM208, полупрозрачный высоковязкий, затвердевающий по мере остывания клей для клеевых пистолетов.

Свойства

- Применяется при склеивании металла, кожи, керамики, камня, различных видов пластмасс, твердого и мягкого дерева, бумаги, картона, ткани и др.
- Незаменим при необходимости быстрого склеивания.
- Безопасен для окружающей среды.
- Можно заполнять зазоры.
- Не липкий.
- Практически без запаха.
- Прост в применении.
- Гибкий.



Область применения

- Мелкий ремонт, ремесленные работы, хобби.
- Ремонт электроники
- Подходит для склеивания:
 - Небольших деревянных конструкции
 - Стекланных элементов, мозаики, бисера
 - Лоскутов тканей, кожаных материалов
 - Металлических и резиновых изделий
 - Предметов из пластика, ПВХ-панелей
 - Керамических фрагментов, пенопласта
 - Бумажных и картонных изделий

**НЕ ТЕЧЕТ
ХОРОШО ПЛАВИТСЯ
ПАЧКИ СТЕРЖНЕЙ ХВАТИТ
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ**

Рекомендации по применению

Включите клеевой пистолет. Загрузите клей-карандаш в заднюю часть пистолета. Нажмите рычаг несколько раз, пока клей-карандаш не встанет плотно в трубку. Дайте клеевому пистолету прогреться примерно 5–7 минут. Нажимайте на рычаг, пока клей не потечет из сопла. Нанесите клей на одну из поверхностей, нет необходимости наносить клей по всей поверхности. Сожмите поверхности вместе, подождите пару секунд пока клей схватится. Когда закончите, отключите клеевой пистолет от сети. Не требует очистки. Никогда не тяните за клеевые стержни с задней части клеевого пистолета.

Технические свойства

Основа	Синтетическая смола (Этиленвинилацетат)
Внешний вид	Полупрозрачный
Плотность	0,98 г/см ³
Температура размягчения	86°C ± 3
Вязкость (Thermosel)	2250 сП при 121°C
Открытое время	45–50 секунд
Водонепроницаемость	Отлично
Температура нагрева	180–200°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix HM 208 (11 мм)	1 кг	Коробка	16
Akfix HM 208 (8 мм)	1 кг	Коробка	16

Срок годности 24 месяца в сухом и проветриваемом помещении.

Ограничения и безопасность

- Не подходит для применения в прямом контакте с мягким ПВХ, ПЭ и ПС.
- Никогда не тяните клеевые стержни с задней стороны клеевого пистолета.
- Клеевой пистолет горячий, не прикасайтесь ни к каким частям клеевого пистолета, кроме ручки и спускового крючка.
- Храните неиспользованный клей в закрытой упаковке и вдали от пыльных помещений.

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.