

AKFIX 202

КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Описание

Akfix 202 - универсальный высокопрочный контактный клей на основе хлоропренового каучука, не содержащий толуол.

Свойства

- Быстрое отверждение.
- Образует прочное и гибкое соединение.
- Высокая термостойкость (90°C)
- Морозостойкий.
- Влагостойкий.
- Высокая устойчивость к воздействию нефтепродуктов, а также разбавленных растворов кислот и щелочей.

Область применения

Чаще всего используется в легкой, обувной и текстильной промышленности для склеивания таких материалов, как:

- Резина
- Ткани
- Кожа, искусственная кожа
- Дерево
- Пробка
- Металл
- Керамика, стекло и много других материалов

Рекомендации по применению

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C). Температура применения от +5°C до +35°C. Нанесите клей на обе склеиваемые поверхности, особенно тщательно по краям. Перед соединением деталей подождите 15-30 минут до испарения растворителя. После выдержки на поверхности склеиваемых материалов должна образоваться видимая плёнка из клея. При склеивании пористых и материалов с высокой впитываемостью, может потребоваться нанесение дополнительного слоя клея. Перед тем как соединить поверхности, следует убедиться, что клей сухой на ощупь, он не должен приставать к пальцам и тянуться. Затем плотно прижмите склеиваемые поверхности, после соединения коррекция невозможна. Прочность склеивания зависит не от длительности, а от силы приложенного давления. Давления в течение нескольких секунд достаточно. Если необходимо, зафиксируйте в сжатом состоянии.

Технические свойства

Основы	Хлоропреновый каучук	
Система отверждения	Физическое высыхание	
Плотность	0,808-0,812 г/см	(ASTM D1875)
Время ожидания после нанесения	15-30 мин	
Время образования пленки	30 мин	(ASTM C679)
Вязкость	3000-4500 сП	(ASTM D1084)
Термостойкость	от -20°C до +90°C	
Температура применения	от +5°C до +35°C	



БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объём	Кол-во в коробке
Akfix 202	50 г	240

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Огнеопасный
- Содержит растворители
- Не вдыхать испарения
- Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях
- Хранить вдали от источников возгорания и в недоступном для детей месте
- Для получения дополнительной информации перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS).

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.