

AKFIX PU ADH 315 КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ

Описание

Akfix PU ADH 315 - двухкомпонентный эластичный клей на основе полиуретана. Изготовлен специально для склеивания резиновых плит и деревянных изделий к бетону.

Свойства

- Отличная адгезия практически ко всем поверхностям.
- Подходит для использования в неблагоприятных погодных условиях.
- Устойчив к воздействию соленой воды и других химикатов.
- Не содержит растворителей.
- Без запаха.
- Эластичный после высыхания.
- Долговечный.



**СТОЙКИЙ
ДОЛГОВЕЧНЫЙ**

Область применения

- Склеивание промышленных резиновых покрытий.
- Склеивание всех видов паркетов.
- Склеивание искусственной травы на спортивных площадках.
- Склеивание резиновых листов с различными поверхностями, такими как; бетон, ДВП, ДСП
- Склеивание металла, керамики, бетона, дерева и т. д.

Рекомендации по применению

ПРОЦЕДУРА СМЕШИВАНИЯ:

- Часть А следует тщательно смешать с частью В в соотношении 7:1 по весу.
- Полное и тщательное перемешивание компонентов следует проводить с помощью подходящего строительного миксера.
- Смешивайте примерно 2 минуты или до достижения равномерного цвета. Плохо смешанный клей не будет правильно отверждаться и может привести к повреждению шва. Его можно наносить с помощью зубчатого шпателя или подходящего аппликатора. Очистку можно проводить с помощью этилацетата, бутилацетата и т. д.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Akfix PU ADH 315 не следует наносить на влажную основу, так как это мешает механизму отверждения и склеиванию. Поверхность нанесения должна быть без пыли, грязи и масла.
- Стандартно клей будет работать в течение одного часа при средней температуре +15°C - +25°C, но это время может быть значительно увеличено или уменьшено при более низких или более высоких температурах окружающей среды.
- Рекомендуется использовать весь смешанный материал в течение рабочего времени клея. Не допускать контакта с водой в течение 8-10 часов после нанесения

Технические свойства

Цвет	Бежевый или любой другой желаемый цвет
Вязкость	Тиксотропный
Плотность (25°C) (г/см ³)	1,52 (компонент) 1,2 (В-компонент)
Твердые вещества (%)	100
Соотношение смешивания	7/1: А/В (по весу)
Жизнеспособность смеси (мин)	25-40 (при 23°C, 50% относительной влажности)
Время для укладки (час)	1-2 (при 23°C, 50% относительной влажности)
Стойкость к воздействиям	Водостойкий и термостойкий
Расход (кг/м ²)	0,9-1,1 (толщина 1 мм)

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка
Akfix ПУ ADH 315	Вес-24 Часть А-21 кг Часть Б- 3 кг	металлическая банка

Срок годности неоткрытой оригинальной упаковки 12 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от + 5°C до + 25°C. Материал следует хранить в плотно закрытой таре.

Ограничения и безопасность

- Разъедает и раздражает глаза, кожу и легкие.
- Вреден при проглатывании.
- При работе нужно носить химически стойкие перчатки и защитные очки.
- После использования, оставшуюся часть клея нужно хранить в плотно закрытой упаковке.
- Пожалуйста, перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS)

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.