

AKFIX 702 СУПЕРКЛЕЙ

Описание

Akfix 702 - универсальный мгновенный цианоакрилатный клей, обладающий высокой прочностью и скоростью склеивания. Обладает низкой вязкостью и хорошими проникающими свойствами.

Свойства

- Моментальное склеивание.
- Высокая прочность склеивания через несколько секунд.

Область применения

- Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, резины, пластмасс, эластомеров, бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а также всевозможных искусственных материалов.

Рекомендации по применению

Поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и иметь хорошее прилегание в месте соединения. Нанесите несколько капель клея тонким слоем на одну поверхность. Плотно прижмите поверхности друг к другу на 1 минуту. Температура применения: от +5°C до +35°C.

Технические свойства

Основа	Этилцианоакрилат
Система отверждения	контакт с атмосферной влагой
Внешний вид	Жидкий гель
Цвет	бесцветный
Плотность	1.05 ± 0.01 г/см ³ (ASTM D 1875)
Вязкость	2-5 сП при t=25°C (ASTM D 1084)
Время образования пленки	30 минут (без активатора)
Температура воспламенения	>80°C
Время сжатия (фиксации)	1 минута
Термостойкость	от -20°C до +70°C
Температура применения	от +5°C до +35°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix 702	25 г/ 65г	ПЭТ	50/500

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Избегать воздействия сильных источников света и тепла.
- Затвердевает во флаконе, если неплотно закрыт.
- Не капать на кожу, цианоакрилаты моментально склеивают кожу рук.
- Не капать в глаза - может привести к серьезным травмам глаз.
- Дополнительная информация в паспорте безопасности (MSDS).



**ГЕРМЕТИЧНАЯ
УПАКОВКА
ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В
ТРЕЩИНЫ**

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.