



910N

Силикон для работы с жестью

Силиконовый продукт нейтрального отверждения. Он обладает высокими эксплуатационными характеристиками и предназначен для заполнения, герметизации и склеивания широкого спектра материалов. Идеально подходит для длительного применения на листовом металле, кровле, сайдинге, водосточных желобах и т. д. Сочетает в себе преимущества исключительной адгезионной способности с отсутствием коррозии и запаха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

100% силикон, без растворителей

Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, прямому солнечному свету, дождю, снегу и озону

Отсутствие усадки, отсутствие растрескивания

Водостойкий

Не вызывает коррозии, имеет слабый запах

Отличная адгезия ко многим пористым и непористым материалам

Выдерживает температуры от -60°C до +180°C

Быстрое отверждение, низкий модуль упругости, высокая эластичность

Тиксотропико



ПРИЛОЖЕНИЯ

Антикоррозионная герметизация листового металла, световых люков, вентиляционных систем и т. д.

Герметизация стеклянных и алюминиевых фасадов. Также идеально подходит для крепления зеркал.

Герметизация стыков в строительстве (кирпич, стены, бетон, ПВХ, дерево, стекло и т. д.)

Предназначено

специально для применения

на листовом металле

и кровельных материалах.

Условия применения

Убедитесь, что поверхности, подлежащие герметизации, чистые, сухие и обезжиренные.

Температура нанесения должна быть в пределах от +5 °C до +40 °C.

Размеры соединения:

Минимальная ширина x минимальная глубина: 5 мм x 5 мм

Рекомендация: ширина = 2 x глубина

Шов необходимо разгладить в течение 5 минут после нанесения, чтобы обеспечить...
хороший контакт между герметиком и основанием.

Излишки герметика можно удалить с инструментов и неметаллических поверхностей.

Материал становится пористым до полимеризации с использованием растворителя. После затвердевания материал становится пористым.

Его можно удалить только механически.

Как правило, ширина шва должна составлять от 10 до 35 мм.



Потребление (ориентировочное)

Длина	10 мм	15 мм	20 мм
Глубина	6 мм	8 мм	10 мм
Счетчики, изготовленные из одного картриджа объемом 310 мл.	5 метров	2,5 метра	1,5 метра

СЕРТИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям к содержанию летучих органических соединений согласно спецификации EQc4.1 системы LEED.

«Продукция с низким уровнем выбросов» согласно пункту 1168 SCAQMD.

Французский класс выбросов ЛОС А+

ISO 11600 F&G 20 LM

Маркировка CE - EN 15651 (герметик для фасадных элементов, для остекления)

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать в полностью непронетиваемых помещениях, так как продукт затвердеет.

Для работы герметика необходима влажность воздуха.

Его нельзя закрасить.

Не использовать на битумных основаниях, хлоропрене или строительных материалах, которые могут выделяют масла, пластификаторы или растворители.

Не использовать в контакте с пищевыми продуктами.

Может пожелтеть при контакте с отбеливателем или чистящими средствами, содержащими соляную кислоту.

СОХРАНЕНИЕ

Срок годности составляет 15 месяцев с даты производства для неповрежденной и запечатанной оригинальной упаковки, при хранении в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +25°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Избегайте длительного вдыхания паров. Место нанесения должно хорошо проветриваться. Не следует прикасаться к незатвердевшему герметику в течение длительного времени.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химическая основа	: Силиконовый полимер (оксимический)	
Система полимеризации	Нейтрооссемя	
Плотность алюминия)	: 1,02 ± 0,03 г/мл	
Плотность (другие цвета)	: 1,20 ± 0,03 г/мл	
Твердость по Шору А (алюминий)	: 17-25	(ISO 868)
Твердость по Шору А (другие цвета)	: 22-32	(ISO 868)
Предел прочности	: 0,4 Н / мм ²	(ISO 8339)
Время формирования кожного покрова: 5-10 минут. (23°C и 50% UR)		
Скорость глубокого отверждения	: Мин. 2,5 мм / 24 ч (23°C и 50% UR)	
Относительное удлинение при разрыве (алюминий)	: 400%	(DIN 53504)
Удлинение при разрыве (Другие цвета)	: 350%	(DIN 53504)
Эластичное восстановление	Примерно 100%	(ISO 7389)
Сопротивление скольжению	: 0 мм	(ISO 7390)
Термостойкость	От -60°C до +180°C	
Температура применения	От +5°C до +40°C	

ПРОДУКТ

Цвет	Объем / Упаковка	шт./коробка
Темно-коричневый, серый, бело-серый, медный и алюминиевый	310 мл / Картриджи	24 шт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Технические рекомендации по применению, которые мы предоставляем устно или в письменной форме в качестве помощи клиенту или исполнителю на основе нашего опыта, соответствующего современному уровню научных и практических знаний, не являются обязательными и не создают каких-либо юридических договорных отношений или дополнительных обязательств по отношению к договору купли-продажи. Они не освобождают покупателя от ответственности за личную проверку нашей продукции на предмет ее пригодности для предполагаемого использования. В остальном действуют наши коммерческие условия. Содержание данного документа считается обязательным для проверки его точности только в том случае, если оно сопровождается соответствующей печатью и подписью, проставленными в нашем головном офисе уполномоченным персоналом. Отклонения от оригинала, упомянутого в отношении содержания и/или использования, не влекут за собой никакой ответственности со стороны Akkfix. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом заранее.