



ГИБКОСТЬ

ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

Akfix Flexi — это эластичный однокомпонентный герметик для швов на основе AST. Это низко модульный герметик, подходящий как для внутренних, так и для наружных работ. Обладающий исключительными упругими свойствами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкий модуль упругости — способен выдерживать экстремальные движения в суставах.
 Не содержит растворителей, силикона или изоцианата.
 Отсутствие образования пузырьков даже во влажных условиях.
 Очень хорошая устойчивость к УФ-излучению
 Отличная эластичность и очень хорошая прочность сцепления
 Можно окрашивать поверхность водорастворимыми красками.
 Отсутствие усадки
 Грунтовка обладает меньшей адгезией ко многим различным субстратам (предварительное тестирование).
 рекомендуется)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Компенсационные и соединительные швы в строительстве Герметизация швов в
 сборных зданиях Деформационные швы в высотных зданиях
 Герметизация между оконными и дверными рамами
 В местах, где необходимо покрасить стыки

Прочный гибкий

Заканчивать

ИНСТРУКЦИИ

Перед применением кончик картриджа обрезается, и на него надевается пластиковая крышка.
 Кончик колпачка обрезается в соответствии с шириной поверхности и фиксируется.
 к пистолету, подающему патроны.
 Упаковка с колбасой отрезается с одного края и крепится к подходящему пистолету.
 Затем гайка-колпачок прикручивается к цилиндру пистолета.
 Швы следует заполнять за один раз, без зазоров во время нанесения. Поверхность Akfix Flexi, нанесенного в швы, следует выровнять.
 сразу же с помощью влажного шпателя, инструмента для глазировки, соединительного инструмента или вручную.
 При использовании клейкую ленту следует удалить. Открытые упаковки следует
 употребить как можно быстрее. Загрязненные участки и использованные инструменты следует
 очистить уайт-спиритом.
 или спиртом в течение 10 минут. После затвердевания очистка производится только механическим
 способом. Соотношение ширины и глубины шва должно быть 2:1.



Потребление (приблизительно)

Ширина шва	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм	30 мм	
Глубина соединения	5 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	
Длина сустава /600 мл	12 метров	5 метров	3 метра	2 метра	1,3 метра	

Подготовка поверхности

Рекомендуется использовать следующие методы и материалы для очистки:

Стекло	Обезжирить спиртом или МЭК
Алюминий, легкие сплавы и нержавеющая сталь	Обезжирить спиртом или МЭК
Другие металлы	Слегка отшлифуйте, затем обезжирьте, как описано выше.
Древесина	Слегка отшлифуйте поверхность, затем удалите пыль.
Пластмассы	Обезжирьте кожу, используя рекомендованное средство от производителя пластмасс
Бетон и другие щелочные поверхности	Смахните и удалите пыль.

СТАНДАРТЫ

Соответствует или превосходит требования следующих технических условий:

Требования к содержанию летучих органических соединений (ЛОС) в рамках кредита LEED EQc4.1

«Продукты с низким уровнем выбросов» согласно правилу 1168 SCAQMD.

Французские требования к летучим органическим соединениям (ЛОС) для класса A+

Имеет маркировку CE в соответствии со стандартом EN 15651 для применения в фасадах и остеклении (номер разрешения DOP: 2016-0006).

ОГРАНИЧЕНИЯ;

Его нельзя использовать в полностью замкнутых пространствах, где герметик не может затвердеть.

из-за недостатка атмосферной влаги.

Akfix Flexi можно наносить непосредственно на различные поверхности. Если вы не уверены, рекомендуем провести предварительное тестирование. тест на совместимость.

Хранение и срок годности;

Их следует защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.

Их следует хранить в сухом и прохладном месте на деревянных поддонах при температуре от +10 °C до +25 °C в защищенном от влаги месте.

Условия.

Открытую упаковку следует употребить немедленно.

Срок годности составляет максимум 12 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.



БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Для получения информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов пользователям следует обращаться к последней версии паспорта безопасности материала, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	: AST Polymer
Система отверждения	: Влага
Плотность	: 1,38 ± 0,03 г/мл
Внешний вид/Цвет	: Паста, белая, черная или серая
Без липкости	Примерно 60 мин (23°C и 50% относительной влажности)
Скорость отверждения	Примерно 2,5 мм/24 ч (23°C и 50% относительной влажности)
Провисание (ISO 7390)	: 0 мм : <
Модуль упругости E100 (ISO 8339)	0,4 Н/мм ²
Твердость по Шору А (ISO 868)	: 25 ± 5
Процент удлинения при разрыве (ISO 37)	: % 350
Потеря объема	: < -3 % (23 °C и 50 % относительной влажности)
Предел прочности на растяжение (ISO 37)	: 1,0 – 1,5 Н/мм ²
Термостойкость	от -40°C до +90°C
Температура применения	от +5°C до +40°C

ПРОДУКТ

Тип продукта	Объемный	пакет
Белый/Черный/Серый	290 мл	12
Белый/Черный/Серый (колбаса)	600 мл	12

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших текущих знаниях и опыте, и мы не несем ответственности за любые ошибки, неточности, упущения или редакционные недочеты, возникшие в результате технологических изменений или исследований, проведенных в период между датой выпуска настоящего документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести необходимые испытания, чтобы убедиться в его пригодности для предполагаемого применения. Кроме того, все пользователи должны связаться с продавцом или производителем продукта для получения дополнительной технической информации о его использовании, если они считают, что имеющаяся у них информация нуждается в уточнении, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия действует в рамках действующих законодательных норм и положений, текущих профессиональных стандартов и в соответствии с условиями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, подробно изложенная в настоящем техническом паспорте, носит ориентировочный характер и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.