



Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88

www.akfix.com - info@akfix.com

Термокляющаяся прямая кромка AKFIX HM774 EVA

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix HM 774 — это термопластичный клей на основе синтетической смолы и ЭВА, обладающий термопластичными свойствами, который обеспечивает превосходные результаты при выравнивании кромок.

2 – ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Термоклея используется для прямой кромкооблицовки, нанесения покрытий и операций склеивания на всех типах кромкооблицовочных машин отечественного и зарубежного производства, а также на машинах с ручным управлением. Это клей с коротким временем схватывания.

- Подходит в случаях, когда требуется немедленное заключение договора поручительства.
- Экологически чистый продукт.
- Экономичный.
- Высокая концентрация зеленого цвета.
- Нелипкие поверхности.
- Без запаха.
- Простота в использовании.

3 - ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды во время нанесения клея должна быть около 15 °C. Клей следует наносить только на одну поверхность склеиваемого материала. Влажность воздуха должна составлять 65-75 %, а влажность продукта — 8-10 %.

4. УПАКОВКА

Продукт	Объем	Упаковка
Термопластичный клей	25 кг	Бумажный пакет

5. Хранение и срок годности

Срок годности составляет 12 месяцев при нормальной комнатной температуре (18-20°C).

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

- С помощью шпателя или механической очистки ксилолом.
- Храните неиспользованные клеи в закрытой картонной коробке, вдали от пыльных мест.



Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88

www.akfix.com - info@akfix.com

7. Технические характеристики

Цвет	: Естественный
Появление	: Гранулированный
Температура размягчения	: $100 \pm 4^{\circ}\text{C}$ (кольцо и шарик) : (ASTM E28)
вязкость термоселя	: 80000 ± 5000 мПа·с (при 190°C , шпindel 29-50 об/мин) (ASTM D3236)
Время работы	: 15-20 секунд
Температура в баке	: $190 - 210^{\circ}\text{C}$
Температурный ролик	: $190 - 210^{\circ}\text{C}$
Скорость подачи	: 20 – 35 м/мин.
Водостойкость	: Отличный
Давление ролика	: 3-5 кг/см ²

7. РЕКОМЕНДАЦИИ

Температуру внутри клеевого блока следует учитывать и часто контролировать из-за изменений погоды и условий. В периоды смены сезонов температуру клея необходимо измерять с помощью термометров.

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть выше 15°C . В противном случае, из-за слишком быстрого высыхания, успешных результатов достичь не удастся.

Резервуар для клея следует регулярно чистить.

Количество клея, наносимого на поверхности, может варьироваться в зависимости от типа материалов.

В некоторых случаях могут возникнуть нежелательные последствия, такие как чрезмерное или недостаточное использование. В таких случаях следует использовать фиксирующий клей.

В случае необходимости паузы, для обеспечения более высоких эксплуатационных характеристик температуру склеивания следует поддерживать на уровне $100-110^{\circ}\text{C}$.

Срок годности составляет 12 месяцев при нормальной комнатной температуре ($18-20^{\circ}\text{C}$).