



AKFIX PU RB 205 Стандартный переплетчик

1 - ОПИСАНИЕ

Akfix PU RB 205 — это однокомпонентное полиуретановое связующее, которое отверждается в результате реакции с атмосферной влагой. Оно имеет 100% содержание твердых веществ, низкую вязкость и образует эластичную мембрану с превосходной адгезией к гранулам переработанной резины. Это наше быстротвердеющее связующее, которое в основном используется в системах прессования.

2 - ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

- Влажное отверждение
- Отличная адгезия к резиновым гранулам
- Гибкий
- Прочный
- Без растворителей

3 - ПРИМЕНЕНИЯ

- Парки
- Детские игровые площадки
- Школьные игровые площадки
- Спортивные сооружения
- Зоны отдыха на открытом воздухе
- Синтетические поверхности
- Резиновый коврик для пола и входной двери
- Звуковая вибрация

4 - ИНСТРУКЦИЯ

- Akfix PU RB 205 готов к использованию в том виде, в котором поставляется, и его следует смешивать с сухими гранулами резины.

далее:

Akfix PU RB 205 :

5-6% по весу

Гранулы резины: 94-95 % по весу.

Всыпьте связующее MDI в гранулы резины и перемешивайте до полного увлажнения смеси. Время перемешивания в смесителе после добавления связующего к гранулам резины должно составлять 3-5 минут в зависимости от количества перемешиваемого вещества. Смесь следует готовить и перемешивать в чистом и сухом механическом смесителе до получения однородной массы.

- Формы обычно нагревают до температуры 110-150 °C.
 - Время воздействия давления может варьироваться от 7 до 15 минут при давлении от 500 до 2000 PSI.
 - Температура, давление и время прессования пресс-формы изменяются в зависимости от типа готового изделия.
- требования



5. УПАКОВКА

Бочки весом 220 кг.

6. Хранение и срок годности

Храните продукт в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Для сохранения качества храните при температуре от 10°C до 25°C. Срок годности не вскрытой оригинальной упаковки составляет 9 месяцев с момента изготовления.

дата.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегайте вдыхания паров. Избегайте контакта с кожей и глазами. Соблюдайте меры предосторожности во время нанесения. Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Рекомендуется обеспечить надлежащую вентиляцию рабочей зоны.

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности материала (SDS).

8. ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед добавлением связующего вещества резиновые гранулы должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, масла и других посторонних примесей.

9. Технические характеристики

Основа	: Полиуретан
Цвет	Желтый/Янтарный
Содержание твердых веществ по весу	: 100 % :
Вязкость	4000-5500 мПа·с (при 25 °C) : 1,1±0,03 г/
Плотность	см³ (при 25 °C) : 9,5 -11,5
% НКО	
Время без пыли	: 100-130 мин (при 23 °C 50% Н)