

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стандарт: EN-15651-1 F-INT-EXT

Продукт

ABC 300 Siliconized Acrylic Sealant - это силиконизированный акриловый герметик, подходящий для внутреннего использования, который обеспечивает гибкое долговечное уплотнение. Имеет улучшенные характеристики адгезии по сравнению с обычными акриловыми герметиками. Содержит мощный фунгицид для предотвращения роста плесени и может быть окрашен.

Преимущества

- ✓ Хорошая адгезия с большинством поверхностей
- ✓ Применим при окрашивании и лакировании
- ✓ Способность сохранения структуры при подвижности швов до 10% благодаря входящей в состав силиконовой эмульсии
- ✓ Легко очищается водой

- ✓ Без запаха, не токсичен
- ✓ Антибактериальный

Применения

Деревянные/металлические элементы строений, металл, дерево, фаянс, ПВХ, а также склеивание и заполнение элементов строений, введенных в эксплуатацию.

- ✓ Затирка поверхностей с трещинами
- ✓ Внутреннее уплотнение вокруг деревянных и металлических оконных и дверных рам, ПВХ.
- ✓ Заполнение разрывов и трещин, соединения гипсокартонных плит, исправления незначительных дефектов
- ✓ Уплотнение трещин и зазоров в кирпичной кладке, камне, гипсе и бетоне.
- ✓ Для заполнения малоподвижных швов, исправления незначительных дефектов

Информация о товаре

Химическая основа	Водная дисперсия полиакрилатов
Цвет	Белый, коричневый, золотой дуб, черный, серый
Консистенция	Пастообразная, гладкая поверхность
Водостойкость	Устойчив к кратковременному воздействию влаги
Применение	Для внутренних работ
Возможность окрашивания	Есть
Коэффициент эластичности	10 %
Скорость отверждения	2 мм / 24 часа (23 ° C, % 50 R.H.)
Температура нанесения	Не ниже +5 °C
Температура эксплуатации клеевого шва	От - 10 до +60 °C
Скорость нанесения	350 г / мин. (наконечник 6 мм, 2 бара)
Твердость по Шору А	40-50, DIN 53 505 (N / мм ²)
Предел прочности при растяжении	≥ 0,10 МПа
Макс прочность на растяжение	≥ 0,30 МПа
Удлинение 100%	≥ 0,20 МПа
Хранение	Хранить в сухом прохладном состоянии от + 5 ° C до 25 ° C.
Срок хранения	18 месяцев от даты изготовления
Вес/Объем	500 гр/310 мл
Упаковка	24 шт/ коробка, 60 кор/палета



Сведения о применении:

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Стекло, металл и алюминий следует очищать специальным растворителем перед нанесением для оптимальной адгезии.

Высушить поверхность. Для создания ровного шва поверхности, не подлежащие обработке, проклеить малярным скотчем. В случае нанесения герметика на древесину, покрытую краской на основе растворителя или другую неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.



A SIKA BRAND

АКРИЛОВЫЙ СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ ГЕРМЕТИК ABC 300



A SIKA BRAND

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стандарт: EN-15651-1 F-INT-EXT

Нанесение: Срезать на картридже крышку над резьбой, навинтить носик и обрезать его под углом 45° по диаметру, подходящему к размеру шва. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Герметик наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Резиновым шпателем, смоченным водой (в средстве для выравнивания или мыльной воде для достижения лучшего результата), сформировать необходимый профиль шва. После выравнивания сразу удалить малярную ленту.

Очистка: Чистить до отверждения. После отверждения удалять с помощью Очистителя для силикона или механическим способом.

Ограничения применения: До образования прочной поверхностной пленки (около 12 часов) защищать от воздействия осадков и растворителей. После высыхания в течение 7 дней на герметик можно наносить покрытия. Герметик в большинстве случаев совместим с лакокрасочными материалами на водной основе. По причине наличия на рынке большого количества разнообразных лакокрасочных материалов мы рекомендуем проверять совместимость герметика с покрытием путем пробного нанесения. Слишком раннее нанесение покрытия или деформация шва могут привести к растрескиванию покрытия. По возможности подобрать цвет герметика под цвет последующего покрытия. Не предназначено для глубинного строительства, швов под водой и применения на силикатных основаниях (напр., стекло, эмаль, керамика). Не предназначено для швов, подверженных транспортным и пешеходным нагрузкам. Не допускать контакта с битумами и пластификаторами.

Указания при применении: Вследствие большого числа факторов, которые могут влиять на нанесение и отверждение пользователь должен всегда делать пробное нанесение до основного использования герметика. Не предназначен для обширного склеивания поверхностей. При увеличении толщины слоя замедляется процесс отверждения.

Вследствие свойств акрилатных материалов во время высыхания и отверждения возможно изменение цвета – конечный цвет продукта достигается после полного высыхания. Просьба принимать во внимание срок годности продукта. При хранении и/или транспортировке в течение длительного периода времени (несколько недель) в условиях повышенных температур и влажности воздуха возможно сокращение срока годности и изменение свойств материала.

Безопасность и меры предосторожности: Соблюдать обыкновенные меры гигиены. Более детальная информация содержится в технической карте безопасности материалов и может предоставляться по запросу в компании производителе. При применении и во время отверждения обеспечить хорошую вентиляцию. Хранить в недоступных для детей местах. Избегать контакта с кожей и глазами.