

Клей-пена монтажная полиуретановая MAKROFIX

ОПИСАНИЕ

Является высокоэффективным средством для крепления теплоизоляции из экструдированного (XPS) и вспененного (EPS) пенополистирола на фасадах стен, крышах и фундаментах зданий. Рецептура низкого давления обеспечивает стабильность клеевого слоя и препятствует деформации поверхностей финишных покрытий. Структура клея гарантирует заполнение щелей, обеспечивая высокую теплоизоляцию здания, и увеличивает энергосбережения. Широкий диапазон совместимости со строительными материалами гарантирует прочное и долговечное соединение.

АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Превосходно соединяется с бетоном, штукатурками на основе цемента и другими минеральными основаниями: дерево, ДСП, OSB, мозаичная облицовка, пенополистирол, минеральная вата, битум. Предназначен для крепления теплоизоляционных плит при утеплении подвалов, фундаментов, цокольных этажей, фасадов зданий и сооружений.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Время корректировки	мин	8-15
Поверхностное высыхание	мин	5-10
Полное затвердение	час	24
Стойкость к температуре после застывания	°C	от -50 до +90
Адгезия с пенопластом (EPS)	Мпа	>0.08
Адгезия с экструдированным пенополистиролом (XPS)	Мпа	≥0.26

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рабочая поверхность должна быть стабильной (несущей), сухой, очищенной от пыли, зол, извести и смазочных материалов. Температура окружающей среды во время работы должна составлять от 0°C до +35°C, наилучший результат достигается при температуре от +18°C до +25°C.

Температура баллона должна быть не ниже +18°C. Тщательно встряхнуть баллон не менее 30 сек. Прикрутить баллон к пистолету. Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ. Клей-пену наносить полоской толщиной около 4 см., затем прижать блоки друг к другу. Варианты нанесения клея зависят от толщины блоков. Увлажнение поверхности перед нанесением клея улучшает адгезию и ускоряет время отверждения клей-пены. Дальнейшая обработка склеиваемых газобетонных блоков (шлифовка, штукатурка, окраска и т.д.) возможна уже через 60 мин.

Щели и неровности поверхности можно выровнять этим же продуктом. Излишки отвержденной клей-пены можно обрезать острым инструментом. Одного баллона клей-пены достаточно для 8-14 м² (при приклейки утеплителя)

ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не использовать на фольгирующих покрытиях, битумизированных композициях, полиэтиленовых пленках, силиконовых покрытиях, тефлоне.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать и не давать детям! Содержит 4,4'-дифенилметан-диизоцианат, пропеллент углеводородный. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания. В помещениях, где происходит нанесение, не курить, не пользоваться открытым огнем. Содержимое баллона вызывает раздражение глаз, органов дыхания, кожи. Может вызвать

аллергию. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу, немедленно смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАСКАЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ!

ХРАНЕНИЕ

Предохранять от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления (см. на упаковке).

ФАСОВКА И ЦВЕТА

Баллон 750 мл

Цвет: зеленый