

Силиконовая санитарная затирка MASTERSIL CS 25

ОПИСАНИЕ

Силиконовая санитарная затирка Mastersil CS 25 — это высокоэластичная силиконовая затирка кислотного отверждения предназначена для герметизации угловых, деформационных и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию швов вокруг душевых кабин, ванн, раковин и т.д.

Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью.

Имеет высокую степень адгезии к керамике, керамограниту, фарфору, фаянсу, стеклу, дереву. Устойчив к УФ-излучению и экстремальным температурам.

Подходит для непрофессионального использования. Вулканизируется при комнатной температуре под воздействием атмосферной влажности, в результате образуется долговременная эластичная силиконовая резина.

Специальные характеристики:

- Легко наносится
- Защита от плесени и грибка
- Превосходная адгезия к большинству материалов
- Не оседает
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5° C) и при высоких (+40°С) температурах
- Эластичен при низких (-40° C) и высоких (+120°С) температурах
- Прочный эластичный шов

АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Силиконовая санитарная затирка Mastersil CS 25 обладает отличной адгезией без использования праймера с большинством непористых поверхностей, например, стеклом, плиткой, керамикой, эмалью, кафельной плиткой, фарфором, фаянсом и другими.

Время, необходимое для полной вулканизации может быть продлено при низких температурах, низкой влажности, увеличивая толщину пленки или при низком объеме воздухообмена.

При возможности следует избегать использования средств для обработки. В противном случае, следует использовать воду или разбавленный раствор с малым количеством нейтрального мыла или спирта в воде в умеренном объеме.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Невулканизированный герметик

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 23°С	ISO 1183-1	г/см ³	0.98 ± 0,02
Консистенция	ISO 7390		без усадки
Время образования наружной пленки при 23°С и 50% отн. вл.	PV 08112	мин	10-15

*Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

Вулканизированный герметик

После 4 недель хранения при температуре 23° C и относительной влажности 50%.

НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Сила растяжения	ISO 8339	Н/мм ²	0.6
Предельное растяжение	ISO 8339	%	300
Твердость, А	ISO 868	по Шору А	23

*Это справочные данные и их не следует применять при составлении спецификаций.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхности, на которые впоследствии будет нанесена силиконовая затирка, должны быть чистыми, сухими и без каких-либо сыпучих материалов, пыли, грязи, ржавчины, масла или других загрязняющих веществ. Рекомендуется прикрывать участки, примыкающие ко шву, маскирующими лентами для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной линии герметика. Силиконовая затирка должна иметь адгезионный контакт только с боковыми кромками шва, поэтому швы предварительно заполняют уплотнительным пенополиэтиленовым жгутом.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Силиконовая санитарная затирка Mastersil CS 25 может обесцветиться при контакте с другими эластомерами, например EPDM, АРТК или неопреном.
- Не имеет адгезии к резине, битуму, гудрону, тефлону, полиэтилену и материалам, выделяющим масла, пластификаторы или растворители.
- Не рекомендуется использовать силиконовую санитарную затирку Mastersil CS 25 для скрепления аквариума.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При вулканизации выделяется уксусная кислота. Пары данных веществ не рекомендуется вдыхать длительное время или при их высокой концентрации. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места. Если невулканизированный силиконовый герметик попадает в глаза или на слизистые оболочки, необходимо их тщательно промыть водой во избежание раздражения. Вулканизированный силиконовый герметик безопасен для здоровья. Хранить в недоступном месте для детей. Данные, предоставленные в этом техническом описании, соответствуют имеющейся у нас информации на данный момент, но не освобождают покупателя от тщательной проверки всех материалов непосредственно при получении. Мы имеем право изменять технические характеристики продукта вследствие технического прогресса или новых научных открытий. Рекомендации не освобождают покупателя от обязанностей следить за возможными нарушениями прав третьих сторон. Рекомендации не являются гарантией, явной или подразумеваемой, соответствия продукта определенным целям.

ХРАНЕНИЕ

Силиконовая санитарная затирка Mastersil CS 25 годна в течение не менее 12 месяцев при хранении в прохладном (ниже 25°C) сухом месте, в защищенном от влажности оригинальном контейнере. Срок годности каждой партии указан на этикетке продукта.

После истечения срока годности, указанного на упаковке, товар не обязательно приходит в негодность. Однако, в таком случае необходимо проверить все свойства продукта перед его использованием.

ФАСОВКА И ЦВЕТА

Картридж 310 мл

Цвет: белый, бесцветный, серый, коричневый